

DESCRIÇÃO

ARGAPRON CHAPISCO ROLADO é uma argamassa seca a base de Cimento Portland, areia classificada, filler mineral, aditivos químicos e polímeros para melhorar a trabalhabilidade e aderência, desenvolvida para chapiscar alvenaria de tijolos cerâmicos e blocos de concreto, bem como alguns tipos de concreto com rolo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- aplicação como ponte de aderência para argamassas de revestimento de paredes internas e externas sob condições normais
- criar texturas rugosas, regularizar absorção de substratos
- pode ser aplicado sobre alvenarias de tijolos/ blocos de concreto ou cerâmicos, concreto e EPS. Outros substratos, consultar depto. técnico.

BENEFÍCIOS

- redução da mão de obra na preparação e aplicação
- já vem aditivada, sem a necessidade de adicionar outros aditivos
- embalagem plástica argamassa não empedra
- praticidade na preparação da argamassa pois é só adicionar água
- evita vários depósitos de matérias primas na obra
- argamassa homogênea garantindo uniformidade na aplicação
- limpeza na obra com menos entulho
- apresenta excelente trabalhabilidade
- excelente aderência
- redução dos desperdícios

GARANTIA DA QUALIDADE**MISTURA**

Misturar o material com misturador horizontal (argamassadeira mecânica), hélice misturadora de baixa rotação ou massadeira estanque e limpa, misturando de 6 a 7,5 litros de água por saco, conforme consistência desejada, misturando até se obter uma pasta homogênea sem grumos. Deixar a massa "descansar" por 15 minutos, remisturá-la energeticamente, sem adição de água ou outros líquidos, e aplicar.

APLICAÇÃO

Utilizar rolo de textura alto. Umedecer o rolo antes da aplicação. Mergulhar o rolo dentro do recipiente, retirando o excesso de argamassa antes de aplicar. Encostar o rolo no local de aplicação e passar o rolo em movimentos de vai e vem, até superfície da baixo sumir, cobrindo-a totalmente. O acabamento final de ficar bem rugoso.

RECOMENDAÇÕES

Substrato deve estar limpo, livre de impurezas e partículas soltas, sem substâncias oleosas (desmoldante, etc.), tinta ou outros materiais que impeçam a aderência. Saturar a superfície caso seja altamente absorvente (tijolos/ blocos de cerâmica, concreto ou concreto celular), ou apenas umedecer em superfícies pouco absorventes (concreto).

Em superfícies de concreto lisas, lavar com substância cáustica, conforme NBR7200, para remoção de qualquer vestígio de desmoldante, e escovar com escova de aço para remoção da nata de cimento, e lavar com água corrente para remoção do pó e das impurezas. Para execução sobre concreto, a limpeza deve ser rigorosa.

Temperatura de trabalho: do ar ambiente 5°C até 35°C, da superfície da base 5°C até 30°C (NBR7200).

Não aplicar com risco de chuva e evitar a aplicação sobre superfícies expostas diretamente ao sol.

Em bases de concreto ou argamassa, aplicar somente após a mesma estar curada.

Aguardar 72 horas de cura do ARGAPRON CHAPISCO ROLADO para prosseguir com os trabalhos sobre a superfície. A cura nas primeiras 72 horas após a aplicação do produto é indispensável para um bom desempenho do produto. Em dias quentes ou com vento, molhar a superfície várias vezes, sempre que se notar sua secagem rápida do material.

Não molhar com jato de água ou hidrojateamento para não danificar ou deslocar o produto, umedecer apenas por asperção.

A execução correta dos revestimentos devem atender as normas brasileiras, também no que se refere as juntas de dilatação, movimentação e dessolidarização, para que o produto tenha bom desempenho (Conforme norma 13281/01 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas) e evite assim seu deslocamento devido a tensões não suportadas.

RENDIMENTO

Aplicação convencional com rolo de textura alta: aproximadamente 1,5 a 2,0 kg/m².

EMBALAGEM / ESTOCAGEM

ARGAPRON CHAPISCO ROLADO é fornecido em sacos plásticos com 20kg. O produto ensacado terá seu prazo de validade garantido, mantidas as condições de acondicionamento, transporte e armazenamento em local seco e arejado, sobre estrado, em pilhas de no máximo 10 sacos de altura.

Sob condições ideais de estocagem o material tem uma validade de 12 meses.

CUIDADOS

ARGAPRON CHAPISCO ROLADO é uma mistura seca pronta, faltando apenas adicionar água. Portanto nunca adicionar outros componentes como cimento areia, cal e/ou outros líquidos etc. ao produto, sem recomendação por escrito do depto. técnico. Para dúvidas, consultar departamento técnico.

INFORMAÇÕES

Todos os nossos produtos, bem como as matérias primas passam por um rigoroso controle de qualidade em nosso laboratório.

Para maiores informações sobre o produto, dúvidas ou aplicações que não constam neste boletim técnico, favor nos contatar e solicitar por escrito.

OBSERVAÇÕES

Este produto foi testado e aprovado por rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com a instruções desta ficha técnica. A performance e desempenho deste produto dependem de um conjunto de fatores alheios ao controle da qualidade do fabricante, tais como: preparação correta e devida do produto e da superfície a ser aplicada, condições climáticas, escolha adequada do procedimento de aplicação. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da Rischbieter Ind. e Com. Ltda. O usuário deverá verificar primeiro se o produto é adequado para determinada utilização e conseqüentemente assumirá todos os riscos e responsabilidades inerentes.